

'Basic MORTAR THIN-SET

El **Basic Mortar** es una mezcla estrictamente balanceada de cemento portland, arena y aditivos especiales, que junto con el uso de alta tecnología en su fabricación, hacen de este producto un adhesivo ideal para la instalación de loseta vitrificada, loseta de barro y cualquier tipo de recubrimiento cerámico sobre pared o piso.



PREPARACIÓN

- 1 Mezcle agua limpia con el cemento en una proporción de 5 litros de agua por saco de 20 kg.
- 2 Mezcle hasta obtener una consistencia cremosa de fácil manejo y libre de grumos.
- 3 Si por alguna razón la mezcla preparada ha permanecido sin ser usada por espacio de 20 a 30 min. y presenta una capa seca en la superficie, mezcle vigorosamente toda la mezcla para que quede en condiciones de uso nuevamente. No agregue agua, sólo mezcle.

APLICACIÓN

Asegúrese que la superficie en donde será aplicada se encuentre libre de polvos, grasa y cualquier sustancia que pudiera interferir con la correcta adherencia del material. Para poder lograr una aplicación uniforme, utilice una llana dentada según la necesidad que se tenga.

Después de aplicar uniformemente la mezcla se colocan las piezas asentándolas ligeramente para que tengan adherencia en toda la superficie.

No aplique mayor cantidad de material del que pueda colocar piezas en 10 minutos.

No se debe de caminar o ejercer presión sobre las piezas recién puestas hasta 24 horas después.

USOS

Se recomienda ampliamente para pegar loseta vitrificada, loseta de barro y cualquier tipo de recubrimiento cerámico sobre superficies de concreto, hoja de yeso, hoja de fibrocemento; puede ser aplicado tanto en pared como en piso.

VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Excelente calidad
- Excelente adhesividad
- Uso más prolongado en su instalación
- Reduce el tiempo de colocación de las piezas
- Puede aplicarse en muros y pisos
- Su aplicación puede ser en capas delgadas o gruesas según se requiera
- No es necesario mojar las piezas cerámicas para su colocación
- Se limpia fácilmente con solo aplicar agua
- No produce fluorescencias salinas

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris-verdoso, base cemento gris
Almacenamiento	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 40°C
Tiempo de secado inicial	20 minutos promedio
Resistencia a la compresión	150 kg/cm ² promedio @7 días (2200 PSI)
Resistencia a la ruptura o corte	20 kg/cm ² promedio @7 días (285 PSI)
Relación de agua	5 litros por saco de 20 kg
Secado final	12 hrs
Rendimiento	4 a 5 m ² por saco de 20 kg según superficie a cubrir



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.



CEMENT PRO INC. S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza #1636-B Col. Nueva C.P. 21100, Mexicali, B.C., México Tel.686 554 3672