



**Cemenquin®**  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE MÁS, CONSTRUYE MEJOR

# CQ TAPA GRIETAS

resanador acrílico elastomérico base agua, de consistencia pastosa muy manejable, elaborado a base de resinas acrílicas, cargas minerales seleccionadas y fibras de refuerzo. **CQ Tapa Grietas** es una pasta que resana grietas y puntos críticos en muros, pisos y cubiertas. Provee excelentes propiedades de adherencia y elasticidad, además de alta resistencia mecánica de tensión y flexión.

**Presentación: 5 kg**



## Preparación

Listo para usarse. No se debe diluir.

## Preparación de Superficie

Retire cualquier parte suelta o floja que se encuentre en la grieta o espacio a resanar.

Limpie perfectamente la superficie y el contorno de la misma, eliminando cualquier partícula de polvo, pintura, óxido, grasas y cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del material.

## Usos y Aplicaciones

**CQ Tapa Grietas** está diseñado para resanar y rellenar:

- A) Fisuras, grietas, uniones y puntos críticos
- B) Muros de block, concreto, tablaroca, tablacemento, lamina, madera
- C) Como resane de emplastes de cemento, stuccos o texturizados
- D) Resanes donde posteriormente se aplicará un recubrimiento

## Aplicación

Es importante no diluir el material antes de utilizarlo. Se rellenan las grietas, fisuras y uniones usando una espátula, cuña. Así mismo, utilizando cuña o espátula se recomienda ejercer ligera presión sobre la aplicación para que se asegure un completo contacto del material en toda la superficie a rellenar y una vez aplicada, quitar el exceso y aplanar la aplicación.

Si la grieta, fisura y / o unión a rellenar tiene una profundidad mayor de ¼ de pulgada, se recomienda que, una vez que el material aplicado haya tenido su secado inicial (aproximadamente 30 minutos), colocar una segunda capa, para evitar el ligero encogimiento que se pudiera presentar.

Antes de aplicar un recubrimiento sobre el muro reparado con **CQ Tapa Grietas** se recomienda dejar secar 24 horas.

**No se recomienda aplicarlo en presencia de lluvia.**

## Ventajas

- A) Fácil de aplicar
- B) No escurre ni se descuelga
- C) Mantiene su excelente adherencia y elasticidad sobre cualquier superficie
- D) No genera agrietamientos
- E) Una vez seco, forma un sello impermeable al agua
- F) Excelente durabilidad
- G) Excelente resistencia a diversas condiciones climatológicas
- H) No contiene solventes
- I) Es un producto versátil

## Advertencia

Este es un producto desarrollado por **Cemenquin** como un auxiliar en el tratamiento de fisuras y grietas menores a 3 milímetros, aun su indicador de flexibilidad y elasticidad es excelente, no se recomienda para muros que se encuentren extremadamente dañados, por efectos de una mala mecánica de suelos o defectos en los procesos constructivos.

## FICHA TÉCNICA

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo del producto                         | Pasta gris clara                                  |
| Tiempo de almacenaje                      | 3 meses en lugar seco y envase original sin abrir |
| Temperatura promedio de aplicación óptima | 16°C a 35°C                                       |
| Viscosidad                                | 900,000 cps                                       |
| % sólidos                                 | 70 ± 2                                            |
| Densidad                                  | 1.38 gr/cm³                                       |
| Fraguado inicial                          | 30 min                                            |
| Fraguado final                            | 24 horas                                          |



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com