



Cemenquin®

CEMENTO EMPLASTE GRANO MEDIANO

Mortero en polvo de excelente calidad, elaborado a base de Cemento Portland, cargas minerales y aditivos de calidad, mismos que fabricados con sistemas de alta tecnología permiten obtener un material con características ideales de manejabilidad adhesividad y máxima resistencia.

Presentación: 25 KG



Construye y remodela con
LA MEZCLA PERFECTA

Preparación

Solo agregue agua, **Cemenquin Emplaste grano mediano**, es un material ya listo, solo agregue de 5 a 5.5 litros de agua limpia por saco de 25 kilos hasta obtener una pasta homogénea.

Usos

Cemenquin Emplaste grano mediano esta diseñado como un mortero para emplantar o enjarrar block o ladrillo, también puede ser utilizado para reparaciones ligeras de muros, fachadas, huecos, hoyos y cuarteduras.

Aplicación

En el medio de la construcción existe mucha experiencia sobre los sistemas de emplaste o enjarre, sin embargo, a manera de ilustración nos permitimos describir un procedimiento que puede ser de utilidad para usted:

Emplaste de muro de block:

- 1 Humedezca la superficie procurando que se encuentre limpia libre de grasa, aceite o algún otro material.
- 2 Con la pasta de **Cemenquin Emplaste mediano**, utilizando una cuchara de albañil o llana lisa, aplique el material de abajo hacia arriba procurando dejar un espesor de aproximadamente 3mm.
- 3 Deje por algunos minutos orear el emplaste aplicado y finalmente flotee para dar el acabado deseado.
- 4 Finalmente es necesario que cure el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumente la resistencia.

Emplaste sobre ladrillo.

- 1 Humedezca el muro de ladrillo, procurando que la superficie se encuentre limpia y libre de grasas, aceites y materiales.
- 2 Aplique **Cemenquin Emplaste mediano** utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa enjarrando de abajo hacia arriba hasta lograr un espesor de 5 mm.
- 3 Deje orear por algunos minutos y aplique una segunda mano de 1 milímetro.
- 4 Finalmente es necesario que cure el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumente la resistencia.

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Polvo gris base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 30°C
Resistencia a la comprensión	140 kg/cm ² promedio
Relación de agua	5 a 5.5 litros por saco de 25 kg
Rendimiento	Sobre block 3 m ² , sobre ladrillo 2.25 m ² por saco de 25 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Comercial Cemenquin S.A. de C.V.

Gobernador Maldonado #899, Col. Granjas Nuevas, Mexicali, B.C. México CP 21390

www.cemenquin.com