

HT BOND

BASECOAT

El **HT BOND GRIS** es un adhesivo y recubrimiento en polvo a base cemento Pórtland gris, agregados inertes y polímeros acrílicos, elaborado especialmente para lograr una sólida adherencia en hojas de tablaroca tipo Denss Glass, poliestireno y los emplastados tradicionales.



PREPARACIÓN

Mézclese con 4.5 a 5 lts. de agua limpia con el **HT BOND GRIS** hasta que se obtenga una mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos. Tenga cuidado de no sobre adelgazar la mezcla. La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 2 hrs, dependiendo de las condiciones climatológicas.

APLICACIÓN

- 1 Una vez preparada la mezcla, limpie perfectamente bien la pared en que se aplicará, que no contenga polvo, grasa, aceite o cualquier otro elemento que obstruya la adherencia.
- 2 Limpie la pared o superficie a cubrir.
- 3 El **HT BOND GRIS** se puede aplicar con llana o con brocha, de tal manera que se cubra la totalidad de la superficie que recibirá la hoja de poliestireno o el emplastado.

USOS

El **HT BOND GRIS** puede usarse para adherir las hojas de poliestireno en block, ladrillo, mampostería, emplastados, hojas de yeso, panel de cemento, hojas de plástico poliuretano, láminas de metal etc. o también como cemento base en tabla roca, Dens Glass poliuretano, hojas de poliestireno etc. Como recubrimiento final como emplastado (stucco). También se utiliza para pegar y cubrir molduras arquitectónicas.

FORMAS DE APLICACIÓN

Con llana: se elabora una mezcla de consistencia de tipo pasta.

Con brocha: la mezcla debe elaborarse en forma semilíquida.

VENTAJAS

- Elimina el sistema tradicional de aislamiento en el cual se usan clavos, grapas, fichas, cartón negro y malla
- Repelencia al agua
- Si se utiliza como recubrimiento final en blanco refleja los rayos solares
- Ahorro al pintar la superficie por su superficie con sellador
- Obtiene una mejor adherencia en la placa de aislamiento tanto parcial como total
- Ayuda a evitar la separación del acabado con los muros base
- No produce eflorescencias salinas
- Ayuda en el sellado de grietas prematuras en los acabados
- Ahorro en costo por su rapidez de aplicación y su alta efectividad

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris
Almacenamiento	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 38°C
Tiempo de secado inicial	35 minutos promedio
Resistencia a la compresión	140 kg/cm ² promedio
Resistencia a la ruptura o corte	30 kg/cm ² promedio
Relación de agua	4.5 a 5 litros por saco de 20 kg
Secado final	36 hrs
Rendimiento	3.5 a 4.5 m ²



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.



CEMENT PRO INC. S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza #1636-B Col. Nueva C.P. 21100, Mexicali, B.C., México Tel.686 554 3672