



Cemenquin®
soluciones para la construcción

CONSTRUYE MÁS, CONSTRUYE MEJOR

QMIX-1099

Formula especial de cemento listo para usarse, solo hay que agregar agua, **Q Mix-1099** está elaborado a base de *Cemento Portland*, agregados y aditivos de alta calidad, que permiten obtener una mezcla de excelente resistencia y adhesividad, **Q Mix-1099** se recomienda como una alternativa practica y económica para reparar aquellas superficies dañadas por el uso o paso del tiempo, evita quitar o retirar el concreto viejo ya que sobre este se coloca **Q Mix-1099** dándole una apariencia nueva a esa superficie.

Presentación: 20 kg



Preparación

Solo mezcle 3.5 a 4 l aproximadamente de agua limpia por saco de 20 kilos de **Q Mix-1099** y el material se encontrará listo para usarse.

- 1 Utilizando una cubeta de 19 litros vierta **Q Mix-1099** y agregue agua en una proporción de 3.5 litros por saco de 20 kilos
- 2 Con un taladro de baja revoluciones y una paleta de mezclado de 12mm o 0.5 pulgadas, mezcle durante 5 minutos hasta lograr una consistencia vertible o semilíquida, si la mezcla la observa espesa, agregar agua moderadamente hasta lograr la consistencia deseada
- 3 Se puede mezclar cantidades mayores de **Q Mix-1099** utilizando una revolvedora de mortero

Usos

Q Mix-1099 está diseñado para ser utilizado para reparar banquetas andadores, escalones, pisos de transito ligero, patios, cocheras, áreas de albercas, bodegas, naves industriales, estacionamientos.

Aplicación

- 1 Vierta sobre la superficie **Q Mix-1099** de una manera continua, utilizando una llana avión distribuya el cemento en toda la superficie, también puede utilizar una llana ovalada de 16" o cuchara de albañil para acomodar la mezcla sobre la superficie, procurando dejar una capa uniforme, esta puede ser de 3,6 o 9 mm (1/8, 1/4 o 3/8) según su necesidades
- 2 En condiciones normales de clima (50 grados F o 10 C) no es necesario curar el **Q Mix-1099**, el producto se auto cura, para lo cual requerirá de cuando menos 12 horas, si debe protegerlo contra congelamiento durante 24 horas. Y protegerlo contra la lluvia durante 6 horas como mínimo

Limitaciones

- 1 No se aplique a superficies pintadas o selladas
- 2 Las grietas viejas o existentes pueden reaparecer debido al movimiento del concreto viejo

Ventajas

- A) **Q Mix-1099**, es un producto listo para utilizarse
- B) Solo hay que agregar agua, su preparación es rápida y limpia
- C) Simplifica la reparación o renovación de superficies de concreto
- D) Evita Quitar el concreto viejo o dañado
- E) Es una mezcla de alta calidad al ser elaborado con equipo especial, supervisado por especialistas de la construcción
- F) Es un producto con excelente resistencia y durabilidad estable
- G) Ahorro en tiempos de construcción
- H) Permite el tráfico en pocas horas

Rendimiento

m² a construir		2	10	15	25	50
Espesor	1/8	1	5	7.5	12.5	25
	1/4	2	10	15	25	50
	3/4	5	25	37.5	62.5	125

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris, base cemento, arena y aditivos
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	16°C a 40°C
Resistencia a la compresión	300 kg/cm ² promedio
Fraguado final	2 hrs
Relación de agua	3.5 a 4 l por saco



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com