



Cemenquin®
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

VERSA TOP

Alisador de superficies de concreto

Versatop es un producto alisador de superficies de concreto de alto rendimiento base cemento gris. Formulado con una mezcla de cementos de alta eficiencia y fraguado rápido, agregados de granulometría fina, polímeros y aditivos de alta calidad. Versatop está diseñado para parchar, reparar o dar acabado fino en muros. Es un producto trabajable, muy fácil de aplicar, con excelentes propiedades de adhesión y resistencia, aplicado con llana lisa se puede lograr un acabado uniforme y extrafino. Versatop puede ser lijado antes de 24 horas para conseguir el acabado extrafino tipo concreto aparente.

Presentación: 20 kg



Usos

Use Versatop para reparaciones estéticas, parchado, detallado y afinado en muros y techos interiores. Versatop es ideal para utilizarse en concreto y paneles tipo tilt-up (de acabado extrafino), muros recién desmoldados, prefabricados, bloque de concreto y otras superficies base cemento o mortero. Recomendado tanto para interiores como exteriores.

Preparación de superficie

La superficie deberá estar limpia, ser estructuralmente estable, libre de aceite, grasas, cera, desmoldante, asfalto, limpiadores ácidos, polvo o cualquier otro material que impida la correcta adhesión del producto. Aplique en superficies secas o bien, saturadas previamente con agua pero sin estancarla.

Mezcla

Se recomienda utilizar un mezclador mecánico. Utilice agua limpia, fría y potable. Mezcle entre 6.5 a 7.5 litros por saco de 20 kg de Versatop. Utilice menos agua para alcanzar resistencias mayores. No se exceda de 7.5 litros de agua, de otra forma la resistencia puede verse afectada. Para el mezclado agregue primero el agua y mientras el mezclador está funcionando vaya vertiendo el polvo. Mezcle únicamente el tiempo necesario para obtener una mezcla uniforme libre de grumos. En caso de que la mezcla pierda consistencia, únicamente vuelva a mezclar sin agregar agua adicional. Mezcle únicamente lo que pueda utilizarse en 30 min.

Aplicación

En el momento de la instalación se recomienda que la temperatura ambiente y de la superficie se encuentren entre 15 y 32 °C. Aplique Versatop con llana lisa con un espesor que puede ir desde skim coat (capa muy delgada) hasta ½" (1.3 cm). Una vez que Versatop sea colocado y que el material empiece a secar tomando una consistencia firme o pesada (normalmente 15 minutos), utilice la llana lisa para retirar el exceso o afinar el acabado, eliminando espacios vacíos o irregularidades que hayan quedado hasta obtener el acabado fino deseado. El material puede ser lijado, sellado y/o pintado el mismo día. Versatop tiene un tiempo para trabajarlo de 40 minutos a 20 °C. El número de lija recomendado es de 325 para un lijado inicial y 600 para dar acabado de concreto aparente.

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris, base cemento gris
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16 °C a 32 °C
Tiempo de secado inicial (aplicación)	20 min. promedio
Tiempo de secado final	2 horas. promedio
Tiempo para lijar	2 horas a 24 hrs promedio
Resistencia a la compresión @ 24 horas	250 kg./cm2 promedio
Resistencia a la compresión @ 7 días	350 kg./cm2 promedio
Resistencia a la compresión @ 28 días	380 kg./cm2 promedio
Relación de agua	6.5 a 7.5 litros por saco de 20 kg
Rendimiento promedio	7 m2 aprox. @ 1.5 mm de espesor



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com